

MEZCLA REPELLO FINO

terso mix

Descripción:

La mezcla de REPELLO FINO TERSO es un mortero base cemento, que se emplea en el recubrimiento de elementos de mampostería, pudiéndose aplicar directamente sobre ellos, o sobre un mortero base arena y cemento, en grosores de hasta 10 mm dejando un acabado terso. Este producto puede ser aplicado a mano o con equipo de proyección.

Principales usos:

Para repello de afine en muros, ofreciendo un acabado terso, ideal para interiores y exteriores.

Ventajas:

- Listo para aplicarse, solo se agrega agua.
- Manejabilidad y fácil aplicación.
- Excelente plasticidad y adherencia.
- Apariencia tersa y con reducción de aparición de fisuras.
- Ideal para máquinas de proyectar.
- Reducción de desperdicios y merma de materiales.

Procedimiento de aplicación:

Preparación de la mezcla:



Vierta 9,00 L de agua por cada saco de 40 kg en un recipiente limpio.



Agregue el mortero al recipiente con agua de forma progresiva, evitando que se hagan grumos.



Mezcle manualmente hasta obtener una consistencia uniforme, o durante dos minutos a baja revolución (500 rpm) si es con equipo mecánico.

Modo de empleo:

Pueden lograrse texturas tersas o ligeramente rugosas dependiendo de la herramienta utilizada para dar acabado, puede usar llana lisa o flota flota de esponja, según el acabado deseado.

Recomendaciones:

Es conveniente curar el aplanado 24 horas después de aplicado, durante tres días, para incrementar su resistencia mecánica.

Almacenar los sacos en lugar seco, protegidos de la humedad, preferentemente sobre tarimas de madera. Evitar almacenamientos mayores a tres meses. Se recomienda sellar superficie una vez que tiene el afine antes de recibir cualquier pintura.

Garantía:

Este producto cumple todas las especificaciones descritas en la tabla de datos técnicos, siempre que siga las recomendaciones de uso y aplicación. Existen factores que como fabricantes no podemos controlar tales como; habilidad del instalador, condiciones climatológicas, cantidad de agua correcta, adecuada preparación de la superficie donde se desea aplicar. Por lo que no garantizamos la aplicación terminada. El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura ó nota de remisión.



DATOS TÉCNICOS

Presentación en saco (kg)	40
Color	Natural
Tamaño máximo de partículas (mm)	1,20
Tiempo de fraguado (min)	120
Resistencia a compresión a 28 días (kg/cm ²)	65.6
Contenido de aire (%)	13.2
Factor de agua (%)	24
Densidad con agua (kg/m ³)	1793
Retención de agua (%)	96.8
Rendimiento a 5 mm de espesor (m ² /saco)	5.53

El rendimiento es un valor teórico puede variar según la mano de obra.

Para mayor información,
consúltanos en:

www.prelosa.com



MEZCLA REPELLO FINO BLANCO

terso mix

Descripción:

La mezcla de REPELLO FINO BLANCO TERSO es un mortero base cemento, que se emplea en el recubrimiento de elementos de mampostería, pudiéndose aplicar directamente sobre ellos, o sobre un mortero base arena y cemento, en grosores de hasta 10 mm dejando un acabado terso. Este producto puede ser aplicado a mano o con equipo de proyección.

Principales usos:

Para repello de afine en muros, ofreciendo un acabado terso con color blanco integrado, ideal para interiores y exteriores.

Ventajas:


- Listo para aplicarse, solo se agrega agua.
- Manejabilidad y fácil aplicación.
- Excelente plasticidad y adherencia.
- Gracias a su color blanco se reduce el consumo de pintura.
- Apariencia tersa y con reducción de fisuras.
- Ideal para máquinas de proyectar.
- Reducción de desperdicios y merma de materiales.

Procedimiento de aplicación:


Preparación de la mezcla:



Vierta 9,60 L de agua por cada saco de 40 kg en un recipiente limpio.



Agregue el mortero al recipiente con agua de forma progresiva, evitando que se hagan grumos.



Mezcle manualmente hasta obtener una consistencia uniforme, o durante dos minutos a baja revolución (500 rpm) si es con equipo mecánico.

Modo de empleo:

Pueden lograrse acabados tersos ó texturas ligeramente rugosas dependiendo de la herramienta utilizada para aplicar, puede usar llana lisa o flota de esponja, según el acabado deseado

Recomendaciones:

Se recomienda pintar si se aplica en fachadas ó exteriores.

Es conveniente curar el aplanado 24 horas después de aplicado, durante tres días, para incrementar su resistencia mecánica.

Almacenar los sacos en lugar seco, protegidos de la humedad, preferentemente sobre tarimas de madera. Evitar almacenamientos mayores a tres meses.

Garantía:

Este producto cumple todas las especificaciones descritas en la tabla de datos técnicos, siempre que siga las recomendaciones de uso y aplicación. Existen factores que como fabricantes no podemos controlar tales como; habilidad del instalador, condiciones climatológicas, cantidad de agua correcta, adecuada preparación de la superficie donde se desea aplicar. Por lo que no garantizamos la aplicación terminada. El termino de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura ó nota de remisión.



DATOS TÉCNICOS

Presentación en saco (kg)	40
Color	Blanco
Tamaño máximo de partículas (mm)	1,20
Tiempo de fraguado (min)	120
Contenido de aire (%)	13.2
Factor de agua (%)	24
Densidad con agua (kg/m ³)	1793
Retención de agua (%)	95
Rendimiento a 3 mm de espesor (m ² /saco)	9.14

El rendimiento es un valor teórico, puede variar según la mano de obra.

Para mayor información,
consúltanos en:

www.prelosa.com

